

Industrielle Standard Eloxalqualität EN AW-5005 EQ

Hersteller: Aludium

Voraussetzungen:

- ▶ Die Eloxalqualität muss als solche vom Kunden bestellt und durch den Lieferanten bestätigt werden.
- ▶ Vor der Beurteilung muss das Material mindestens 15 my gebeizt werden.
- ▶ Alle Fehler, welche nach dem Beizen noch erscheinen, müssen in einer Distanz von 3 m unter normalen Lichtbedingungen, natürlichem Licht oder direktem Licht beurteilt werden.

Garantie

- ▶ Der Lieferant garantiert Farbgleichheit, wenn das Material aus der selben Charge kommt und unter den selben Parametern gebeizt bzw. anodisiert wird.
- ▶ Folgende Fehlerbilder sind akzeptiert:
 - Linien und Streifen von der Aluminiumstruktur oder von
 - Unreinheiten des Materials In den Barren
 - Linien und Streifen vom Warm-oder Kaltwalzprozess
 - Linien und Streifen vom Richten, Spalten oder Quertellen
 - Alle Fehler, aus dem Verpackungs-und Transportprozess

Ausschluss

- ▶ Der Einsatz als Glanzwerkstoff Ist ausgeschlossen.
- ▶ Die Garantie der Eloxalqualität bezieht sich nur auf den Ersatz des Materials bei einer Nichtkonformität der Eloxalqualität.
- ▶ Alle Kosten für die Eloxierung und alle weiteren Kosten aus der Nichtkonformität der Eloxalqualität sind ausgeschlossen.

