Metall Service Menziken





Fiche technique plaques coulées sciées tous les côtés en ACP 5080R

Désignation EN AW-5083 0 • AIMg4.5Mn

Composition chimique

(poids en %)

Eléments	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Cr	Ni	Zn	Ti	Remarque	Autres	
											indivi- duel	Total
Min.				0.40	4.00	0.05						
Max.	0.40	0.40	0.10	1.00	4.90	0.25		0.25	0.15			<u> </u>

Propriétés Stabilité de forme optimale grâce à un procédé spécial de traitement thermique; très

bonne usinabilité et bonne résistance, grâce à une densité extraordinaire de la struc-

ture de coulée; très bonnes propriétés pour le polissage.

Applications Construction de machines; - de moules, - de gabarits; instruments de mesure; tech-

nique du vide; industrie automobile; mécanique de précision; construction d'appareils

Propriétés physiquesDensité2.66 g/cm³Module d'élasticité70 [GPa]

Module d'élasticité70 [GPa]Coefficient de dilatation thermique24.2 [10^{-6} 1/K]Conductibilité thermique110-140 [W/m x K]Conductivité électrique à 20°C16-19 [$m/\Omega mm^2$]

Résistance à la corrosion Sous atmosphère normale très bonne

Industrie, eau de mer bonne

Propriétés mécaniques Résistance à la traction Rm min. 240-280 N/mm2

Limite élastique Rp 0,2 min. 100-130 N/mm2

Allongement à la rupture A% min. 15
Dureté Brinell min. 69

État

Traitement thermique recuit spécial de détente

Traitement très bon
Stabilité de forme très bonne
Soudage bon
Apport de soudage (MIG / TIG) AA 5183

Tolérances Surfaces Sciées au ruban ou circulaire

sciées de tous les côtés +3/-0 mm

Traitements de surfaces

Oxydation anodique : technique très bonne oxydation anodique : décorative sans garantie*

Chromage dur oui
Nickelage chimique oui
Propriétés d'enduction dure bonne

*Important! Tout alliage de fonderie peut contenir des micropores. Ceux-ci peuvent, lorsqu'ils existent, se manifester lors d'un traitement de surface coloré (spéciale

ment avec les teintes sombres).

Assortiment en stock Épaisseurs de 12 à 202 mm

