

Art-Nr. M101617

## Bänder

### Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-1050A (Al99.5)

Werkstoff Aluminium  
Zustand H24 (halbhart)  
Zugfestigkeit Rm 105-145 MPa  
Dehngrenze Rp 0.2 min. 75 MPa  
Bruchdehnung A50 3 - 8 %  
Brinellhärte ca. 33 HB

### Klassifikation

**eClass 10.1** 35-02-04-01

**UNSPSC 11.2** 30102506

**eClass 12.0** 35-07-07-01

**eClass 11.0** 35-07-07-01

### Weitere Informationen

auch mit Schutzfolie lieferbar



Art-Nr.	t mm	a mm	Gewicht/m <sup>2</sup> kg
100292	1.0	1250	2.7
100295	1.5	1000	4.05

Preise exkl. Verpackungskosten

