Art-Nr. M101617

Bänder

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm	EN AW-1050A (Al99.5)
Werkstoff	Aluminium
Zustand	H24 (halbhart)
Zugfestigkeit Rm	105-145 MPa
Dehngrenze Rp 0.2 min.	75 MPa
Bruchdehnung A50	3 - 8 %
Brinellhärte ca.	33 HB



Klassifikation

UNSPSC 11.2	30102506
eClass 12.0	35-07-07-01
eClass 11.0	35-07-07-01
eClass 10.1	35-02-04-01

Weitere Informationen

auch mit Schutzfolie lieferbar

Art-Nr.	t mm	a mm	Gewicht/m² kg
100292	1	1250	2.7
10236282	1.5	1000	4.05

Alle Preise in CHF. Unsere Preise sind Richtpreise und unverbindlich. Lieferung erfolgt nur innerhalb CH/FL.