

Art-Nr. M101621

Bänder

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5005 (AlMg1)

Werkstoff Aluminium
 Zustand H14/24 (halbhart)
 Ausführung Eloxalqualität
 Zugfestigkeit Rm 145-185 MPa
 Dehngrenze Rp 0.2 min. 120/110 MPa
 Bruchdehnung A50 2 - 6 %
 Brinellhärte ca. 47 HB

Klassifikation

eClass 12.0 35-07-07-01

eClass 10.1 35-02-04-01

UNSPSC 11.2 30102506

eClass 11.0 35-07-07-01

Weitere Informationen

auch mit Schutzfolie lieferbar



Art-Nr.	t mm	a mm	Gewicht/m ² kg
173150	0.3	1000	0.807
100338	0.5	1000	1.345
100339	0.8	1000	2.152
100343	1.0	1000	2.69
103384	1.0	1250	2.69
100344	1.2	1250	3.228
100346	1.5	1000	4.035
100349	1.5	1250	4.035
100350	2.0	1000	5.38
100352	2.0	1250	5.38

Preise exkl. Verpackungskosten

