

Art-Nr. M101623

AluNox®

Bänder

Produkteigenschaften

- Oberflächenresistent - keine Fingerabdrücke

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5005 (AlMg1)

Werkstoff Aluminium

Zustand H14 (halbhart)

Oberfläche beidseitig butlerfinish, Anodisation 5 µm auf Gutseite, Rückseite ca. 50% der Gutseite

Beschichtung Vorderseite mit Schutzfolie mind. 50 µm

Zugfestigkeit Rm 145-185 MPa

Dehngrenze Rp 0.2 min. 120 MPa

Bruchdehnung A50 2 - 6 %

Brinellhärte ca. 47 HB

Klassifikation

eClass 12.0 35-07-07-01

UNSPSC 11.2 30102506

eClass 10.1 35-02-04-01

eClass 11.0 35-07-07-01



Art-Nr.	t mm	a mm	Gewicht/m ² kg
104997	0.8	1250	2.152
104918	1.0	1250	2.69
104919	1.5	1250	4.035
105092	2.0	1250	5.38

Preise exkl. Verpackungskosten

