

Art-Nr. M101637

## Bleche

### Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5754 (AlMg3)

Werkstoff	Aluminium
Ausführung	Eloxalqualität
Zugfestigkeit Rm	265-305 MPa
Dehngrenze Rp 0.2 min.	190 MPa
Bruchdehnung A50	4 - 6 %
Brinellhärte ca.	78 HB

### Klassifikation

**eClass 11.0** 35-07-01-01


**UNSPSC 11.2** 30102506

**eClass 10.1** 35-02-05-01

**eClass 12.0** 35-07-01-01

### Weitere Informationen

auch mit Schutzfolie lieferbar



Art-Nr.	t mm	a mm	b mm	Zustand	kg/Tfl. kg
100237	1.0	1000	2000	H26 (dreiviertelhart)	5.4
100238	1.5	1000	2000	H26 (dreiviertelhart)	8.1
100239	2.0	1000	2000	H26 (dreiviertelhart)	10.8
100240	2.5	1000	2000	H26 (dreiviertelhart)	13.5
100241	3.0	1000	2000	H26 (dreiviertelhart)	16.2
100242	4.0	1000	2000	H26 (dreiviertelhart)	21.6
100243	5.0	1520	3020	H16	61.36

Preise exkl. Verpackungskosten

