

Art-Nr. M101640

Bleche

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5083 (AlMg4.5Mn)

Werkstoff	Aluminium
Zustand	H111 (weich)
Ausführung	Normalqualität
Zugfestigkeit Rm	275-350 MPa
Dehngrenze Rp 0.2 min.	125 MPa
Bruchdehnung A50	min. 15 %
Brinellhärte ca.	75 HB

Klassifikation

UNSPSC 11.2 30102506


eClass 10.1 35-02-05-01

eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 11.0 35-07-01-01

Weitere Informationen

auch mit Schutzfolie lieferbar



Art-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
116050	3.0	1500	3000	35.91
100648	4.0	1500	3000	48.6
101379	5.0	1500	3000	60.75
100664	6.0	1500	3000	72.9

Preise exkl. Verpackungskosten

