

Art-Nr. M101642

Bleche

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-6082 (AlSi1MgMn)

Werkstoff Aluminium

Zustand T4/T451 (kalt ausgehärtet)

Zugfestigkeit Rm min. 205 MPa

Dehngrenze Rp 0.2 min. 110 MPa

Bruchdehnung A50 12 - 14 %

Brinellhärte ca. 58 HB

Klassifikation

eClass 10.1 35-02-05-01


UNSPSC 11.2 30102506

eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 11.0 35-07-01-01

Weitere Informationen

auch mit Schutzfolie lieferbar



Art-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
100053	1.0	1000	2000	5.4
100058	2.0	1000	2000	10.8
100064	3.0	1000	2000	16.2
100067	4.0	1000	2000	21.6

Preise exkl. Verpackungskosten

