

Art-Nr. M101652

Platten

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5754 (AlMg3)

Werkstoff Aluminium
 Zustand H111 (weich)
 Ausführung Normalqualität
 Zugfestigkeit Rm min. 190 MPa
 Dehngrenze Rp 0.2 min. 80 MPa
 Bruchdehnung A5 17 %
 Brinellhärte ca. 52 HB


Klassifikation

eClass 11.0 35-07-01-01

eClass 10.1 35-02-05-01

UNSPSC 11.2 30102206

eClass 12.0 35-07-01-01



Art-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
104796	8.0	1020	2020	45.306
118378	8.0	1500	4000	164.717
101416	8.0	1520	3020	100.94
115431	10.0	1020	2020	56.564
118379	10.0	1500	4000	131.933
101417	10.0	1520	3020	126.02
101418	12	1500	3000	146.93

Preise exkl. Verpackungskosten

