

Art-Nr. M101658

**Alumec 89**


## Platten

### Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnom EN AW-7050  
 Werkstoff Aluminium  
 Zustand T651 (warm ausgehärtet)  
 Zugfestigkeit Rm 525-575 MPa  
 Dehngrenze Rp 0.2 460 - 535 MPa  
 Bruchdehnung A5 2.8 - 10.7 %  
 Brinellhärte ca. 162 - 166 HB

### Klassifikation

**eClass 12.0** 35-07-01-01  
**eClass 10.1** 35-02-05-01  
**UNSPSC 11.2** 30102206  
**eClass 11.0** 35-07-01-01



Art-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
171431	40.0	1520	3020	529.86
171536	50.0	1520	3020	661.51

Preise exkl. Verpackungskosten

