

Art-Nr. M101662

ACP5754R

Gussplatten

Gussplatte
Produkteigenschaften

- spannungsarm gegläht

Technische Daten

Legierungs-/Werkstoffnorm EN AW-5754 (AlMg3)

Werkstoff Aluminium

Zustand O (weich)

Ausführung Eloxaqualität

Oberfläche allseitig gesägt

Dickentoleranz +1.5/0 mm

Zugfestigkeit Rm 180-210 MPa

Dehngrenze Rp 0.2 min. 72 MPa

Bruchdehnung A5 min. 26 %

Brinellhärte min. ca. 50 HB


Klassifikation

eClass 10.1 35-02-05-01

eClass 12.0 35-07-01-01

UNSPSC 11.2 30102506

eClass 11.0 35-07-01-01



Art-Nr.	t mm	a mm	b mm	kg/Tfl. kg
116868	22.0	1520	3020	278.343
116869	27.0	1520	3020	339.519
116871	37.0	1520	3020	461.863
116819	52.0	1520	3020	645.391
116820	62.0	1520	3020	767.74
116821	72.0	1520	3020	890.089
116823	92.0	1520	1504	565.139

Preise exkl. Verpackungskosten

