

N° d'art. M101608

Tôle

Données techniques

Norme d'alliage & de matière EN AW-1050A (Al99.5)

Matériau Aluminium

Qualité H14/24 (demi-dur)

Résistance à la traction Rm 105-145 MPa

Limite élastique Rp 0.2 75 MPa

Allongement à la rupture A50 3 - 8 %

Dureté Brinell env. 33 HB

Classification

eClass 12.0 35-07-01-01


eClass 11.0 35-07-01-01

UNSPSC 11.2 30102506

eClass 10.1 35-02-05-01

Informations complémentaires

Livable également avec film de protection



N° d'art.	t mm	a mm	b mm	kg/fl kg
100017	0.5	1000	2000	2.7
201479	0.5	1250	2500	4.219
100018	0.8	1000	2000	4.3
100020	1.0	1000	2000	5.4
100021	1.0	1250	2500	8.438
100023	1.2	1250	2500	10.156
100024	1.5	1000	2000	8.1
100025	1.5	1250	2500	12.656
101431	1.5	1500	3000	18.225
100026	2.0	1000	2000	10.8
100029	3.0	1000	2000	16.2
100030	3.0	1250	2500	25.313
100032	4.0	1000	2000	21.6
100033	5.0	1000	2000	27

Prix sans frais d'emballage

