

N° d'art. M101612

Tôle

Caractéristiques

- Qualité normale

Données techniques

Norme d'alliage & de matière	EN AW-5005 (AlMg1)
Matériau	Aluminium
Qualité	H22 (1/4 dur)
Exécution	Qualité pliage
Résistance à la traction Rm	125-165 MPa
Limite élastique Rp 0.2 min.	80 MPa
Allongement à la rupture A50 min.	5 %
Dureté Brinell env.	38 HB

Classification

eClass 10.1 35-02-05-01

UNSPSC 11.2 30102506


eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 11.0 35-07-01-01

Informations complémentaires

° ohne Papierzwischenlage

* mit Schutzfolie



N° d'art.	t mm	a mm	b mm		kg/fl kg
113077	2.0	1250	2500	°	16.875
115242	2.0	1250	2500	*	16.897
113078	2.0	1500	3000	°	24.3
115243	2.0	1500	3000	*	24.331
113079	2.0	1500	4000	°	32.4
113750	2.0	1500	4000	*	32.28

Prix sans frais d'emballage

