N° d'art. M101617

Bandes

Données techniques

Norme d'alliage & de matière	EN AW-1050A (Al99.5)
Matériau	Aluminium
Qualité	demi-dur H24
Résistance à la traction Rm	105-145 MPa
Limite élastique Rp 0.2 min.	75 MPa
Allongement à la rupture A50	3 - 8 %
Dureté Brinell env.	33 HB



Classification

eClass 12.0	35-07-07-01
eClass 11.0	35-07-07-01
eClass 10.1	35-02-04-01
UNSPSC 11.2	30102506

Informations complémentaires

Livrable également avec film de protection

N° d'art.	t mm	a mm	kg/m² kg
100292	1	1250	2.7
10236282	1.5	1000	4.05

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.