N° d'art. M101618

Bande pour transformateurs

Données techniques

Norme d'alliage & de matière	EN AW-1350 (E-Al99.5)
Matériau	Aluminium
Qualité	O (mou)
Résistance à la traction Rm	65-105 MPa
Limite élastique Rp 0.2 min.	20 MPa
Allongement à la rupture A50 min.	20 - 26 %
Dureté Brinell env.	20 HB
Conductivité électrique	35.4 ms/m



Classification

eClass 11.0	35-07-07-01
eClass 10.1	35-02-04-01
eClass 12.0	35-07-07-01
UNSPSC 11.2	30102506

Informations complémentaires

Partiellement disponible aussi à l'état dur (H18/H19) ou mi-dur (H24)

N° d'art.	t mm	a mm	kg/m² kg
10236285	0.2	1000	0.54
10236286	0.25	1000	0.675
117421	0.3	1000	0.81
10236287	0.31	1000	0.837
116122	0.35	1000	0.945
10236288	0.4	1000	1.08
10236289	0.4	1250	1.08
10236290	0.45	1000	1.215
10236291	0.5	1000	1.35
10236292	0.5	1250	1.35
10236293	0.6	1000	1.62
10236294	0.6	1250	1.62
173063	0.63	1000	1.701
10236296	0.63	1250	1.701
10236297	0.7	1000	1.89
117420	0.75	1250	2.025
10236298	0.8	1000	2.16
10236299	0.8	1250	2.16
10267111	0.9	1000	2.43
10236300	1	1000	2.7
10236301	1	1250	2.7
116845	1.1	1250	2.97
116615	1.2	1250	3.24
10236302	1.25	900	3.375
10236304	1.25	1250	3.375
116838	1.3	1250	3.51
10267075	1.4	1250	3.78
10236306	1.5	1250	4.05
10236307	1.6	900	4.32
10236309	1.6	1275	4.32
10236310	2	900	5.4
10236311	2	1000	5.4

N° d'art.	t mm	a mm	kg/m² kg
10236312	2	1275	5.4
10236313	2.5	900	6.75
10236314	2.5	1000	6.75
104968	3	1250	8.1

Prix en CHF. Les prix ont valeur indicative, sans engagement. Livraisons uniquement en Suisse et au Liechtenstein.