

N° d'art. M101620

Bandes

Données techniques

Norme d'alliage & de matière EN AW-5005 (AlMg1)

Matériau Aluminium

Qualité H14/24 (demi-dur)

Exécution Qualité normale

Résistance à la traction Rm 145-185 MPa

Limite élastique Rp 0.2 min. 120/110 MPa

Allongement à la rupture A50 2 - 6 %

Dureté Brinell env. 47 HB

Classification

eClass 10.1 35-02-04-01**eClass 11.0** 35-07-07-01**eClass 12.0** 35-07-07-01**UNSPSC 11.2** 30102506

Informations complémentaires

Livable également avec film de protection



N° d'art.	t mm	a mm	kg/m ² kg
100320	0.5	1000	1.345
104166	0.8	1000	2.152
172488	0.8	1250	2.152
104818	1.0	1000	2.69
100323	1.0	1005	2.69
100324	1.0	1250	2.69
116326	1.0	1500	2.69
100326	1.2	1000	3.228
100329	1.5	1000	4.035
100330	1.5	1250	4.035
100332	2.0	1000	5.38
100333	2.0	1250	5.38
101598	2.5	1250	6.725

Prix sans frais d'emballage

