

N° d'art. M101621

Bandes

Données techniques

Norme d'alliage & de matière EN AW-5005 (AlMg1)

Matériau Aluminium

Qualité H14/24 (demi-dur)

Exécution qualité éloxage

Résistance à la traction Rm 145-185 MPa

Limite élastique Rp 0.2 min. 120/110 MPa

Allongement à la rupture A50 2 - 6 %

Dureté Brinell env. 47 HB

Classification

UNSPSC 11.2 30102506

eClass 12.0 35-07-07-01

eClass 10.1 35-02-04-01

eClass 11.0 35-07-07-01

Informations complémentaires

Livable également avec film de protection



N° d'art.	t mm	a mm	kg/m ² kg
173150	0.3	1000	0.807
100338	0.5	1000	1.345
100339	0.8	1000	2.152
100343	1.0	1000	2.69
103384	1.0	1250	2.69
100344	1.2	1250	3.228
100346	1.5	1000	4.035
100349	1.5	1250	4.035
100350	2.0	1000	5.38
100352	2.0	1250	5.38

Prix sans frais d'emballage

