

N° d'art. M101624

Bandes

Données techniques

Norme d'alliage & de matière EN AW-5754 (AlMg3)

Matériau Aluminium

Exécution Qualité normale

Résistance à la traction Rm 220-270 MPa

Limite élastique Rp 0.2 min. 130 MPa

Allongement à la rupture A50 8 - 11 %

Dureté Brinell env. 63 HB

Classification

eClass 10.1 35-02-04-01

eClass 11.0 35-07-07-01

eClass 12.0 35-07-07-01

UNSPSC 11.2 30102506

Informations complémentaires

Livable également avec film de protection

* livable aussi en état H111



N° d'art.	t mm	a mm	Qualité	kg/m ² kg
100362	1.0	1000	H22 (1/4 dur)	2.66
103433	1.0	1250	H22 (1/4 dur)	2.66
103324	1.2	1000	H22 (1/4 dur)	3.192
100363	1.5	1000	*	3.99
104485	1.5	1250	H22 (1/4 dur)	3.99
100364	2.0	1000	H22 (1/4 dur)	5.32
100366	2.0	1250	H22 (1/4 dur)	5.32
103349	3.0	1000	H22 (1/4 dur)	7.98

Prix sans frais d'emballage

