

N° d'art. M139443

Tôle

Données techniques

Norme d'alliage & de matière	EN AW-5005 (AlMg1)
Matériau	Alu
Qualité	H14/24 (demi-dur)
Exécution	Qualité normale
Revêtement	Recto revêtu Novacel 4228 REF 100 µm
Résistance à la traction Rm	145-185 MPa
Limite élastique Rp 0.2 min.	120/110 MPa
Allongement à la rupture A50	2 - 8 %
Allongement de rupture A50 dès t3	4-8 %
Dureté Brinell env.	47 HB


Classification

eClass 11.0 35-07-01-01

eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 10.1 35-02-05-01

UNSPSC 11.2 30102506



N° d'art.	t mm	a mm	b mm	kg/fl kg
116889	1.5	1500	3000	18.495
173293	1.5	1500	4000	24.66
112791	1.5	1500	6000	36.99
100140	2.0	1000	2000	10.9
116825	2.0	1250	2500	17.031
116826	2.0	1500	3000	24.525
116827	2.0	1500	4000	32.7
117431	2.0	1500	5000	40.875
117432	2.0	1500	6000	49.05
117406	2.0	2000	4000	43.6
117770	2.0	2000	6000	65.4
117405	3.0	1500	3000	36.63
117428	3.0	1500	4000	48.84
117433	3.0	1500	5000	61.05
117434	3.0	1500	6000	73.26
117408	3.0	2000	4000	65.12
117772	3.0	2000	6000	97.68

Prix sans frais d'emballage

