

N. articolo M101608

Lamiera

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-1050A (Al99.5)
Materiale	Alluminio
Stato	H14/24 (1/2 semicrudo)
Resistenza alla trazione Rm	105-145 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2	75 MPa
Allungamento alla rottura A50	3 - 8 %
Durezza Brinell ca.	33 HB

Classificazione

eClass 10.1 35-02-05-01


eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 11.0 35-07-01-01

UNSPSC 11.2 30102506

Altre informazioni

Fornibile anche con pellicola di protezione



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
100017	0.5	1000	2000	2.7
201479	0.5	1250	2500	4.219
100018	0.8	1000	2000	4.3
100020	1.0	1000	2000	5.4
100021	1.0	1250	2500	8.438
100023	1.2	1250	2500	10.156
100024	1.5	1000	2000	8.1
100025	1.5	1250	2500	12.656
101431	1.5	1500	3000	18.225
100026	2.0	1000	2000	10.8
100029	3.0	1000	2000	16.2
100030	3.0	1250	2500	25.313
100032	4.0	1000	2000	21.6
100033	5.0	1000	2000	27

Prezzi senza costi di imballaggio

