

N. articolo M101612

Lamiera

Caratteristiche

- Qualità normale

Dati tecnici

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Norma di lega e materia | EN AW-5005 (AlMg1) |
| Materiale | Alluminio |
| Stato | H22 (1/4 duro) |
| Esecuzione | Qualità d'aggraffatura |
| Resistenza alla trazione Rm | 125-165 MPa |
| Limite di elasticità Rp 0.2 min. | 80 MPa |
| Allungamento alla rottura A50 min. | 5 % |
| Durezza Brinell ca. | 38 HB |

Classificazione

eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 10.1 35-02-05-01


UNSPSC 11.2 30102506

eClass 11.0 35-07-01-01

Altre informazioni

° ohne Papierzwischenlage

* mit Schutzfolie



| N. articolo | t mm | a mm | b mm | | Kg/lastra kg |
|-------------|------|------|------|---|--------------|
| 113077 | 2.0 | 1250 | 2500 | ° | 16.875 |
| 115242 | 2.0 | 1250 | 2500 | * | 16.897 |
| 113078 | 2.0 | 1500 | 3000 | ° | 24.3 |
| 115243 | 2.0 | 1500 | 3000 | * | 24.331 |
| 113079 | 2.0 | 1500 | 4000 | ° | 32.4 |
| 113750 | 2.0 | 1500 | 4000 | * | 32.28 |

Prezzi senza costi di imballaggio

