

N. articolo M101614

## Lamiera

### Caratteristiche

- ohne Papierzwischenlage

### Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5005 (AlMg1)
Materiale	Alluminio
Stato	H14/24 (1/2 semicrudo)
Esecuzione	Qualità normale
Resistenza alla trazione Rm	145-185 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	120/110 MPa
Allungamento alla rottura A50	2 - 8 %
Allungamento a rottura A50 da t3	4-8 %
Durezza Brinell ca.	47 HB

### Classificazione

**eClass 12.0** 35-07-01-01


**UNSPSC 11.2** 30102506

**eClass 11.0** 35-07-01-01

**eClass 10.1** 35-02-05-01

### Altre informazioni

Fornibile anche con pellicola di protezione



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
103410	1.5	1250	2500	12.609
113748	1.5	1500	3000	18.225
117683	2.0	1000	2000	10.814
115911	2.0	1250	2500	16.897
114574	2.0	1500	3000	24.331
100145	2.0	2000	4000	43.256
116542	2.5	1500	3000	30.414
172238	2.5	2000	4000	54
116766	3.0	1000	2000	16.14
116768	3.0	1250	2500	25.219
114588	3.0	1500	3000	36.497
100158	3.0	2000	4000	64
116541	4.0	1500	3000	48.662

Prezzi senza costi di imballaggio

