N. art. M101618

Nastro in alluminio per trasformatori

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-1350 (E-Al99.5)
Materiale	Alluminio
Stato	O (ricotto)
Resistenza alla trazione Rm	65-105 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	20 MPa
Allungamento alla rottura A50 min.	20 - 26 %
Durezza Brinell ca.	20 HB
Conducibilità elettrica min.	35.4 ms/m



Classificazione

eClass 11.0	35-07-07-01
eClass 10.1	35-02-04-01
eClass 12.0	35-07-07-01
UNSPSC 11.2	30102506

Altre informazioni

Disponibile in parte anche duro (H18/H19) o semiduro (H24)

N. articolo	t mm	a mm	kg/m² kg
10236285	0.2	1000	0.54
10236286	0.25	1000	0.675
117421	0.3	1000	0.81
10236287	0.31	1000	0.837
116122	0.35	1000	0.945
10236288	0.4	1000	1.08
10236289	0.4	1250	1.08
10236290	0.45	1000	1.215
10236291	0.5	1000	1.35
10236292	0.5	1250	1.35
10236293	0.6	1000	1.62
10236294	0.6	1250	1.62
173063	0.63	1000	1.701
10236296	0.63	1250	1.701
10236297	0.7	1000	1.89
117420	0.75	1250	2.025
10236298	0.8	1000	2.16
10236299	0.8	1250	2.16
10267111	0.9	1000	2.43
10236300	1	1000	2.7
10236301	1	1250	2.7
116845	1.1	1250	2.97
116615	1.2	1250	3.24
10236302	1.25	900	3.375
10236304	1.25	1250	3.375
116838	1.3	1250	3.51
10267075	1.4	1250	3.78
10236306	1.5	1250	4.05
10236307	1.6	900	4.32
10236309	1.6	1275	4.32
10236310	2	900	5.4
10236311	2	1000	5.4

N. articolo	t mm	a mm	kg/m² kg
10236312	2	1275	5.4
10236313	2.5	900	6.75
10236314	2.5	1000	6.75
104968	3	1250	8.1

Prezzi in CHF. I nostri prezzi sono indicativi e non vincolanti. La fornitura viene effettuata soltanto sul territorio CH/FL.