


N. articolo M101639

Lamiera

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5754 (AlMg3)
Materiale	Alluminio
Stato	H111 (dolce)
Esecuzione	Qualità normale
Resistenza alla trazione Rm	190-240 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	80 MPa
Allungamento alla rottura A50	12 - 18 %
Durezza Brinell ca.	52 HB

Classificazione

eClass 10.1 35-02-05-01**eClass 12.0** 35-07-01-01**eClass 11.0** 35-07-01-01**UNSPSC 11.2** 30102506

N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
101513	1.5	1000	2000	8.01
103739	2.0	1500	3000	24.03
104241	3.0	1500	3000	36.45
104327	4.0	1500	3000	48.06
101467	5.0	1500	3000	60.75
101469	6.0	1500	3000	72.9

Prezzi senza costi di imballaggio

