

N. articolo M101641

Lamiera

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-6082 (AlSi1MgMn)
Materiale	Alluminio
Stato	T6/T651 (tempra a caldo)
Resistenza alla trazione Rm min.	310 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	260 MPa
Allungamento alla rottura A50	6 - 10 %
Durezza Brinell ca.	94 HB

Classificazione

eClass 10.1 35-02-05-01


eClass 12.0 35-07-01-01

eClass 11.0 35-07-01-01

UNSPSC 11.2 30102506

Altre informazioni

Fornibile anche con pellicola di protezione



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
100076	0.5	1000	2000	2.7
100078	0.8	1000	2000	4.32
100079	1.0	1000	2000	5.4
101329	1.2	1000	2000	6.5
100080	1.5	1000	2000	8.1
100082	1.5	1250	2500	12.656
101330	1.5	1500	3000	18.316
100086	2.0	1000	2000	10.8
100089	2.0	1250	2500	16.875
172162	2.0	1500	3000	24.3
100091	2.5	1000	2000	13.5
100094	3.0	1000	2000	16.2
100095	3.0	1250	2500	25.313
101333	3.0	1500	3000	36.45
100097	4.0	1000	2000	21.6
100098	4.0	1250	2500	33.75
101334	4.0	1500	3000	48.6
100100	5.0	1000	2000	27
101335	5.0	1250	2500	42.188
104929	5.0	1500	3000	60.75
100101	6.0	1000	2000	32.4
100783	6.0	1500	3000	74.365

Prezzi senza costi di imballaggio

