


N. articolo M101652

## Lastra

### Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5754 (AlMg3)
Materiale	Alluminio
Stato	H111 (dolce)
Esecuzione	Qualità normale
Resistenza alla trazione Rm min.	190 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	80 MPa
Allungamento alla rottura A5	17 %
Durezza Brinell ca.	52 HB

### Classificazione

**UNSPSC 11.2** 30102206**eClass 12.0** 35-07-01-01**eClass 11.0** 35-07-01-01**eClass 10.1** 35-02-05-01

N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
104796	8.0	1020	2020	45.306
118378	8.0	1500	4000	164.717
101416	8.0	1520	3020	100.94
115431	10.0	1020	2020	56.564
118379	10.0	1500	4000	131.933
101417	10.0	1520	3020	126.02
101418	12	1500	3000	146.93

Prezzi senza costi di imballaggio

