

N. articolo M101658

Alumec 89

Lastra

Dati tecnici

Norma di lega e materia EN AW-7050
Materiale Alluminio
Stato T651 (tempra a caldo)
Resistenza alla trazione Rm 525-575 MPa
Limite di elasticità R_p 0.2 460 - 535 MPa
Allungamento alla rottura A5 2.8 - 10.7 %
Durezza Brinell ca. 162 - 166 HB


Classificazione

eClass 12.0 35-07-01-01

UNSPSC 11.2 30102206

eClass 10.1 35-02-05-01

eClass 11.0 35-07-01-01



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
171431	40.0	1520	3020	529.86
171536	50.0	1520	3020	661.51

Prezzi senza costi di imballaggio

