

N. articolo M101661

ACP5754

Lastra di precisione in ghisa

Lastra di precisione laminata

Caratteristiche

- Ricotto disteso

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5754 (AlMg3)
Materiale	Alluminio
Stato	O (ricotto)
Esecuzione	qualità adatta per ossidazione anodica
Superficie	fresata +/- 0.1 mm
Trattamento	Pellicola di protezione su entrambi i lati
Resistenza alla trazione Rm	180-210 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	72 MPa
Allungamento alla rottura A5 min.	26 %
Durezza Brinell min. ca.	50 HB


Classificazione

eClass 10.1 35-02-05-01

eClass 11.0 35-07-01-01

UNSPSC 11.2 30102206

eClass 12.0 35-07-01-01



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
116404	6.0	1520	3020	73.876
116283	8.0	1520	3020	98.298
116284	10.0	1520	3020	122.72
116285	12.0	1520	3020	147.14
116286	15.0	1520	3020	183.77
116287	20.0	1520	3020	244.83
116288	25.0	1520	3020	305.88
116289	30.0	1520	3020	366.74

Prezzi senza costi di imballaggio

