

N. articolo M101662

ACP5754R

## Lastra colata

Lastra colata  
Caratteristiche

- Ricotto disteso

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5754 (AlMg3)
Materiale	Alluminio
Stato	O (ricotto)
Esecuzione	qualità adatta per ossidazione anodica
Superficie	Articolo segato su tutti i lati
Tolleranza spessore	+1.5/0 mm
Resistenza alla trazione Rm	180-210 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	72 MPa
Allungamento alla rottura A5 min.	26 %
Durezza Brinell min. ca.	50 HB


Classificazione

**eClass 10.1** 35-02-05-01

**eClass 12.0** 35-07-01-01

**eClass 11.0** 35-07-01-01

**UNSPSC 11.2** 30102506



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
116868	22.0	1520	3020	278.343
116869	27.0	1520	3020	339.519
116871	37.0	1520	3020	461.863
116819	52.0	1520	3020	645.391
116820	62.0	1520	3020	767.74
116821	72.0	1520	3020	890.089
116823	92.0	1520	1504	565.139

Prezzi senza costi di imballaggio

