

N. articolo M101663

PLANAL

Lastra di precisione laminata

Lastra laminata di precisione

Caratteristiche

- Ricotto disteso

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5083 (AlMg4.5Mn)
Materiale	Alluminio
Stato	O / H111 (ricotto)
Superficie	fresata +/- 0.1 mm
Trattamento	Pellicola di protezione su entrambi i lati
Resistenza alla trazione Rm min.	270 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	115 MPa
Allungamento alla rottura A5	16 %
Durezza Brinell ca.	70 HB


Classificazione

eClass 11.0 35-07-01-01

eClass 10.1 35-02-05-01

eClass 12.0 35-07-01-01

UNSPSC 11.2 30102206



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
171142	6.0	1520	3020	74.029
171143	8.0	1520	3020	98.5
171144	10.0	1520	3020	122.972
171145	12.0	1520	3020	147.443
171146	15.0	1520	3020	184.157
171147	20.0	1520	3020	245.329
171148	25.0	1520	3020	306.505
171149	30.0	1520	3020	367.691
171151	50.0	1520	3020	612.414

Prezzi senza costi di imballaggio

