

N. articolo M139443


Bleche

Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5005 (AlMg1)
Materiale	Alluminio
Stato	H14/24 (1/2 semicrudo)
Esecuzione	Qualità normale
Trattamento	Lato anteriore con rivestimento, Novacel 4228 REF 100 µm
Resistenza alla trazione Rm	145-185 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	120/110 MPa
Allungamento alla rottura A50	2 - 8 %
Allungamento a rottura A50 da t3	4-8 %
Durezza Brinell ca.	47 HB

Classificazione

eClass 12.0	35-07-01-01
eClass 10.1	35-02-05-01
UNSPSC 11.2	30102506
eClass 11.0	35-07-01-01



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
116889	1.5	1500	3000	18.495
173293	1.5	1500	4000	24.66
112791	1.5	1500	6000	36.99
100140	2.0	1000	2000	10.9
116825	2.0	1250	2500	17.031
116826	2.0	1500	3000	24.525
116827	2.0	1500	4000	32.7
117431	2.0	1500	5000	40.875
117432	2.0	1500	6000	49.05
117406	2.0	2000	4000	43.6
117770	2.0	2000	6000	65.4
117405	3.0	1500	3000	36.63
117428	3.0	1500	4000	48.84
117433	3.0	1500	5000	61.05
117434	3.0	1500	6000	73.26
117408	3.0	2000	4000	65.12
117772	3.0	2000	6000	97.68

Prezzi senza costi di imballaggio

