

N. articolo M140977

## Bleche

### Caratteristiche

- Folie aussen grau mit blauen Streifen, innen schwarz 100 µm

### Dati tecnici

Norma di lega e materia	EN AW-5005 (AlMg1)
Materiale	Alluminio
Stato	H14/24 (1/2 semicrudo)
Esecuzione	qualità adatta per ossidazione anodica
Trattamento	
Resistenza alla trazione Rm	145-185 MPa
Limite di elasticità Rp 0.2 min.	120/110 MPa
Allungamento alla rottura A50	2 - 8 %
Allungamento a rottura A50 da t3	4-8 %
Durezza Brinell ca.	47 HB


### Classificazione

**UNSPSC 11.2** 30102506

**eClass 11.0** 35-07-01-01

**eClass 10.1** 35-02-05-01

**eClass 12.0** 35-07-01-01



N. articolo	t mm	a mm	b mm	Kg/lastra kg
201515	3.0	1250	2500	25.438

Prezzi senza costi di imballaggio

